



Archi Screen Extérieur

			
Rouleau Cat. A	Extérieur	Filtrant	M1
Poids	520 g/m ²		
Épaisseur	0,70 mm		
Coefficient d'ouverture	5 %		
Composition	27 % Polyester – 73 % PVC		
Laize	2 500 mm		
Soudable	Oui		
Entretien	Épongeable		

Transmission solaire	Réflexion solaire	Absorption solaire	g _{tot} * selon double vitrage 4+16+4 argon	Transmission lumière visible T _{vn-n}	Réf. Rouleau
16 %	67 %	17 %	0,35	11 %	AC001
14 %	58 %	28 %	0,39	9 %	AC002
8 %	31 %	61 %	0,51	7 %	AC301
5 %	8 %	87 %	0,61	6 %	AC401
10 %	45 %	45 %	0,45	8 %	AC003
5 %	8 %	87 %	0,61	6 %	AC801
6 %	5 %	89 %	0,64	6 %	AC901