









## Atlantis Tendance

					
Rouleau Cat. 3	BV 127 mm Cat. 2	Paroi japonaise Cat. B	Intérieur	Filtrant	M1
Poids	270 g/m <sup>2</sup>				
Épaisseur	0,49 mm				
Coefficient d'ouverture	1 %				
Composition	100 % Trevira CS				
Laize	2 500 mm – *existe en 3 000 mm				
Soudable	Non				
Entretien	Entreprise spécialisée				

Transmission solaire	Réflexion solaire	Absorption solaire	Gtot* selon double vitrage 4+16+4 argon	Transmission lumière visible T <sub>vn-n</sub>	Réf. BV	Réf. Rouleau
36%	58%	6%	0,42	37%	ATB001	ATR001*
31%	52%	17%	0,44	24%	ATB002	ATR002
24%	43%	33%	0,48	10%	ATB003	ATR003
19%	35%	46%	0,50	3%	ATB004	ATR004*
17%	31%	52%	0,53	1%	ATB005	ATR005
16%	31%	53%	0,52	2%	ATB006	ATR006
20%	39%	41%	0,49	5%	ATB007	ATR007
21%	39%	40%	0,49	5%	ATB008	ATR008
22%	45%	33%	0,47	10%	ATB009	ATR009
28%	51%	21%	0,44	20%	ATB010	ATR010*
31%	56%	13%	0,42	31%	ATB011	ATR011*