









Screen Archi Intérieur

					
Rouleau Cat. 3	BV 127 * Cat. 3	Paroi japonaise Cat. C	Intérieur	Filtrant	M1
Poids	420 g/m ²				
Épaisseur	0,55 mm				
Coefficient d'ouverture	5 %				
Composition	25 % Polyester – 75 % PVC				
Laize	2 500 mm				
Soudable	Oui				
Entretien	Épongeable				

Transmission solaire	Réflexion solaire	Absorption solaire	g _{tot} * selon double vitrage 4+16+4 argon	Transmission lumière visible T _{vn-n}	Réf. Rouleau
20 %	66 %	14 %	0,36	12 %	R1700*
19 %	56 %	25 %	0,41	18 %	R1708
12 %	44 %	44 %	0,46	9 %	R1709
9 %	32 %	59 %	0,51	7 %	R1710
5 %	6 %	89 %	0,62	6 %	R1705*
12 %	44 %	44 %	0,46	9 %	R1711*
10 %	37 %	53 %	0,49	8 %	R1703
14 %	55 %	31 %	0,41	9 %	R1701
5 %	6 %	89 %	0,62	6 %	R1712
5 %	5 %	90 %	0,63	6 %	R1713*